

	製造法	硬度	脆さ	鋼と接合	耐熱硬度	熱膨張係数	相手材磨耗
KH	粉末冶金	HRC69	△	◎	◎	≒steel	◎
超硬合金	粉末冶金	HRC69	×	○	×	<steel	×
セラミックス	焼成	HRC83	××	×	○	<<steel	×
焼入鋼	焼入焼戻	HRC60	○	不要	×	=steel	△

KHと、他の材料との特性比較